



מידע טכני | Data Sheet 2022

shohal שחל
Building Materials Israel



Cemen TiT400

צמנטיט 600

טיח מוכן לשימוש מוכן לעבודה באיכות גבוהה, רטוב, עביד, מסונן והומוגני המכיל בתוכו את כל המרכיבים: צמנט, חול, חול מחצבה מוספים מיוחדים ומים. הטיח מובא לאתר בערבלים בנפחים שונים לפי הזמנה בהתאם לקצב ההתקדמות בעבודה ומשמש ל-3 ימי עבודה.

שימושים:

- בטון
- טיח
- שכבת מילוי
- שכבת הרבצה

נתונים:

אריזה	
צבעים	אפר, בז' (בהתאם חצבע המלט)
יישום	בכלי עבודה המתאימים לטיח שפכטל, מאלג, ישר, משונן
ניקוי כלים	עם מים זורמים לפני ייבוש
טמפ' יישום	5°-45°
משקל מרחבי (כולל צמנט ומים)	1600-1750 ק"ג / למ"ק
תכולת אוויר	23% (-) (+2%)
כושר הדבקה	מעל 0.3 מגפ"ס
PH בסיסי	7.5 PH
זמן מדף	6 חודשים

יתרונות המוצר:

- חוסך בכ"א, זמן עבודה ובאמצעים מיוחדים
- נח וקל ליישום בשיטות המקובלות ליישומי טיח וריצוף
- הטיח הומוגני, מסונן וללא גושים
- החומר אינו קורוזיבי ולכן אינו פוגע בברזל הזיון ומרצפות טראצו ושיש
- ניתן להשתמש בהתזה בעזרת משאבה מתאימה ואין חשש להתקשות הטיח בצינור בהפסקות קצרות
- מבטל את הצורך במלאים של חול, צמנט ומוספים אחרים באתר
- עומד בתקן הישראלי והתקן הבינלאומי לטיל וריצוף

הכנת תשתית:

יש להכין את השטח אותו אנו מעוניינים לבצע טיח/ הרבצה ולדאוג שהשטח יהיה נקי מאבק, לכלוך, שומן או כל חומר הפרדה אחר שעלול לפגוע בהדבקות הטיח. רצוי ליישם על תשתית חלקה, נקייה ויבשה ככל הניתן.

פריימר:

במקרים מיוחדים יש ליישם פריימר שחל 472 על התשתית לפני היישום - תשתיות לא סופגות ותשתיות שפני השטח שלהם חלשים. (בכל מקרה ניתן להתקשר עם המחלקה הטכנית לייעוץ).

הוראות שימוש:

היישום מתבצע בדיוק כמו טיח רגיל ובאותם כלים, ניתן ליישמו גם בהתזה בעזרת משאבה טיח מתאימה. הרטב את הקיר המיועד לטיח (בבלוקי איטונג הספגת הקיר חיונית) שכבת הרבצה - יש ליישם את שכבת הרבצה בעובי של 5 מ"מ ולחספס את פני הטיח ע"י מאלג' משונן ע"פ דרישת התקן. לאחר הייבוש הרטב לאשפרה.

אשפרה:

יש להרטיב את הקיר לאחר 48 שעות, אך לא לפני ייבוש מוחלא של המערכת: לתת למים פעמיים ביום למשך 3 ימים.

אריזות:

צמנטיט יהיה מאוכסן כל העת אך ורק בתבניות, במארזים מקוריים או במיכלים.

נוזל:

אבקה:

שקיות של 2 קו"ב ו 3 קו"ב,
מינון - 2 ק"ג לקו"ב / 1 מ"ק טיח

קוביה של 1000 ליטר, מינון - 5 ק"ג / 1 מ"ק טיח

הערות:

מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה. החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, כידוע, מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001.

תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

הטיח מוכן לשימוש ולכן אין לערבב בתוכו שום חומר שהוא. כל תוספות עלולה לפגום בטיבו ותכונותיו. תבניות שאינן בשימוש לאותו היום יש לכסותן ביריעת פלסטיק למניעת חשיפתו של הטיח לאוויר ולהגנה מפני התייבשות יתר. הטיח עביד במיכל למשך 5 ימי עבודה בטיח פנים ו 2 - ימי עבודה בטיח חוץ. באם הטיט איבד מדלילותו ניתן להוסיף מים לפי הצורך.

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי ISO 9001 הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה



שחל חומרים לבניין

את באר טוביה

ת.ד 167 | מיקוד: 8310101

טלפון: 08-8584444 | פקס: 08-8507228

Email: office@shahal.net | WWW.Shahal.net

שחל shahal
Building Materials Israel